



SOLUFLEX LEER

ADESIVO PARA PONTE DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSAS

Soluflex LEER é uma resina sintética de alto desempenho que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior elasticidade e, assim, maior resistência ao desgaste e aos choques. Aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade. A melhor aderência do chapisco é obtida com o emprego de aditivos promotores de aderência. Segundo a NBR 11905 ABNT, homopolímeros e polímeros suscetíveis à reemulsificação e saponificação, não podem ser utilizados em sistemas de impermeabilização compostos de cimento, portanto também é arriscado utilizá-los em chapisco localizado em caixas d'água, piscinas e paredes externas ou sujeitas às infiltrações. A reemulsificação e a saponificação são processos que ocorrem em alguns tipos de polímeros onde após sua polimerização se desagregam quando colocados em presença constante de água. Os copolímeros vinílicos, apresentam excelentes propriedades sem qualquer risco de desagregação.

Características

Densidade: 1,10 g/cm³

Aparência: Líquido branco isento de cloretos

Composição básica: copolímero compatível com o cimento - atende a norma NBR 11905

Preparo do substrato

As superfícies (limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade) devem ser umedecidas antes da aplicação.

Preparo do produto

Misturar antes de usar.

Adicionar **Soluflex LEER** à água de amassamento na proporção **Soluflex LEER**: água (1:1) (1:2).

Em casos de obter uma maior aderência, poderá ser usado sem adição de água, havendo uma maior concentração de sólidos (polímeros).

Aplicação

Todos os revestimentos de maior espessura são precedidos da aplicação do composto adesivo.

As regularizações, os reparos e as colagens de azulejos com espessuras inferiores a 0,5 cm não necessitam desse preparo.

Composto adesivo para chapisco

TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média.

Amolentar com a solução **Soluflex LEER**: água (1:1); (1:2). Aplicar o composto adesivo nos pisos, com vassourão, ou em forma de chapisco nas paredes.

O chapisco pode ser feito também na forma de pintura (**Soluflex LEER ROLADO**), utilizando-se rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.

Email: contato@soluflex.ind.br – **site:** www.soluflex.ind.br



SOLUFLEX LEER

ADESIVO PARA PONTE DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSAS

Revestimentos

TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média seca peneirada.

Amolentar com solução **Soluflex LEER**: água (1:2).

Pisos

Aplicar previamente o composto adesivo e, simultaneamente a argamassa:

TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 1 parte areia média (0 - 3 mm) / 2 partes pedrisco.

Amolentar com solução **Soluflex LEER**: água (1:2).

A argamassa não poderá ser muito fluida, devendo ser bem adensada. Evitar a secagem rápida, utilizando cura úmida, CURING ou TRI-CURING.

Rejuntamento

Adicionar alvaiade ao cimento branco e amolentar com a solução **Soluflex LEER**: água 1:2, ou seja, 1 litro de **Soluflex LEER** para 2 litros de água.

Soluflex LEER pode ser utilizado em rejuntas fornecidos prontos para uso.

Reparos

Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5 cm, sem aplicação do composto adesivo. Pode-se misturar cimento comum ou cimento branco para obter várias tonalidades.

A aplicação é feita com broxa e a igualação com desempenadeira de feltro.

TRAÇO: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média seca e peneirada.

Amolentar com solução **Soluflex LEER**: água (1:2).

Pinturas

A pintura com **Soluflex LEER** é mais impermeável e durável, além de ter aplicação facilitada. **Soluflex LEER** é ideal para caiações, pinturas com cimento branco ou cimento comum e com CIMENTOL.

TRAÇO: para cal ou cimento misturar 1 kg de **Soluflex LEER** e 4 litros de água.

Email: contato@soluflex.ind.br – **site:** www.soluflex.ind.br



SOLUFLEX LEER

ADESIVO PARA PONTE DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSAS

Consumo aproximado

- Composto adesivo para chapisco = 300 g/m²
- Composto adesivo para chapisco rolado = 200 g/m²
- Reparos, revestimentos e pisos = 400 g/m²/cm

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

Atenção

- Superfícies muito lisas, inclusive devido à utilização de fôrmas plastificadas, resinadas ou com excesso de desmoldante, devem ser lavadas, escovadas ou até mesmo apicoadas, para obter a perfeita aderência do chapisco.
- Nunca utilizar o produto puro, como tinta.
- Em argamassas para chapisco, não utilizar cimento de pega lenta.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC
Luvas de borracha
Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

A **Soluflex** afirma que as informações aqui descritas são de boa fé, porém ela reserva o direito de modificar, acrescentar ou retirar qualquer item ou tópico que ela achar necessário ou conveniente. Afirmamos que nossos produtos embora sejam simples de aplicar, devem ser colocados por pessoas qualificadas ou com bons conhecimentos. Por esse motivo, colocamos nossa equipe técnica para solucionar, qualquer dúvida que possa ter ficado.

Email: contato@soluflex.ind.br – **site:** www.soluflex.ind.br